

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

	SISTEMA INTERNACIONAL	SISTEMA INGLES
	Valor médio	Valor médio
Petrografia	Gabronorito	Gabbronorite
Coeficiente térmico linear no aquecimento	0,0294028 mm/m °C	1.492 E-3in/ft°F
Coeficiente térmico linear no resfriamento	0,0255944 mm/m °C	1.298 E-3in/ft°F
Resistência a abrasão	0,0092 cm ³ /cm ²	1 / 256ln ³ /in ²
Massa Específica	2,93 t/m ³	182.9lb/ft ³
Porosidade	0,72%	0.72%
Absorção d'água	0,25%	0.25%
Resistência ao congelamento e degelo	110,42 MPa	16,015.1psi
Resistência a compressão uniaxial	122,82 MPa	17,813.5psi
Flexão - Carregamento 3 pontos	21,65 MPa	3,140.1psi
Flexão - Carregamento 4 pontos	19,83 MPa	2,876.1psi
Resistência ao impacto de corpo duro	88 cm	2 7/8ft